

740

PROTECTOR CONTRA HERRUMBRE PARA SERVICIO PESADO

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Herramientas de Metal
- Maquinaria, Tuberías
- Estampaciones
- Bombas, Accesorios, Válvulas
- Techos
- Tanques de Equipos
- Piezas en Almacenamiento



Antes de utilizar este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a los vapores de ácidos, álcalis y humos de aire salino
- Película cerosa seca, no produce escamas ni se desprende
- Proporciona hasta dos años de protección contra la corrosión a la intemperie bajo resguardo
- Se ajusta a las especificaciones militares de EE.UU. MIL-C-16173D, Grado 1 y 4
- Fácil de aplicar y fácil de quitar

ENVASE

Aerosol
 3,8 L /1 galón
 20 L
 208 L

INSTRUCCIONES

La superficie debe estar limpia de suciedad, aceite, grasa, humedad, herrumbre, pelusa, etc. Aplique el Protector contra Herrumbre para Servicio Pesado Chesterton 740, por rociado, inmersión o con brocha. Aplique de manera uniforme. Observe las precauciones contra riesgos durante el uso. Puede aplicarse una sola o varias manos. Deje secar entre manos. Seca completamente entre 12 – 24 horas.

DESCRIPCIÓN

El Protector contra Herrumbre para Servicio Pesado 740 de Chesterton®, es un recubrimiento de superior calidad para prevención de la corrosión, diseñado para fácil aplicación por el usuario. Es el recubrimiento perfecto para aquellas áreas en la planta que están constantemente expuestas a la humedad y vapores corrosivos. Protege al hierro, acero, aluminio y otros metales en aplicaciones industriales, automotrices y marinas, en ambientes interiores o a la intemperie (bajo resguardo) por un plazo de hasta 2 años. Una mezcla lisa, homogénea, el Protector contra Herrumbre para Servicio Pesado 740, forma una película cerosa elástica que cicatriza por sí misma cuando es rayada o averiada. El Protector contra Herrumbre para Servicio Pesado 740 puede ser recubierto para máxima vida útil de servicio. Los nuevos recubrimientos pueden aplicarse sobre los anteriores sin extensa preparación de la superficie. También puede ser aplicado directamente sobre el 763 Rust Transformer de Chesterton®, sin enjuague con agua, para impartir un excelente sistema de barrera 1 – 2. El Protector contra Herrumbre para Servicio Pesado 740 de Chesterton es un recubrimiento de larga duración y resistencia. El recubrimiento tenaz depositado, aun con una sola aplicación, provee un rendimiento similar al de muchas pinturas.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Apariencia	Líquido transparente, incoloro
Textura	Película delgada
Punto de Inflamación de Copa Cerrada (ASTM D 56) tal como se ha recibido	46 °C (114 °F)
Espesor de Película Recomendado por Aplicación	
Húmeda	64 micrones (2,5 mils)
Seca	36 micrones (1,4 mils)
Cobertura a 25 micrones (1 mil) DFT	17 m ² /l (700 sq ft/gal)
Tiempo de Secado a 21 °C (70 °F) Al Tacto/Completo	2 horas/12 – 24 horas
Temperatura de Aplicación	10 °C – 43 °C (50 °F – 110 °F)
Temperatura de Servicio	-40 °C – 79 °C (-40 °F – 175 °F)
Punto de Flujo	79 °C (175 °F)
Película Seca	154 °C (310 °F)
Temperatura de Autocombustión (ASTM D 2155) tal como fue recibido	254 °C (490 °F)
Peso por Galón	7,2 lbs
Densidad	0,9 kg/l
Porcentaje de Sólidos, a granel por volumen/por peso	44/50
Protección contra la Corrosión en Interiores o a la Intemperie	Largo plazo/2 años (bajo resguardo)
Resistencia a la Corrosión (ASTM B 117), 5 % Niebla salina a 38 °C (100 °F)	2000 horas

860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA
 978-469-6888 chesterton.com

© 2018 A.W. Chesterton Company
 ® Marca comercial registrada, propiedad
 e A.W. Chesterton Company en EE. UU. y en otros
 países, a menos que se indique de otro modo.

Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen como fin indicar solamente características generales. Dado que muchas circunstancias reales de aplicación se encuentran fuera del conocimiento y/o control de Chesterton, el usuario del producto deberá determinar la idoneidad de los productos que desea utilizar para su propósito en particular y asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con el mismo. CHESTERTON RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Form No. ES71594